

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа

Преимущества для Вас

- ✓ Прочный круглый кабель для прокладки вне помещения
- ✓ С продольной герметизацией
- ✓ Паронепроницаемый слой и слой стеклопряжи для защиты от грызунов
- ✓ Очень прочная полиэтиленовая наружная оболочка
- ✓ Одиночные жилы, 2,9 мм, из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала
- ✓ Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 m
GTIN	 4 017918 138820
GTIN	4017918138820
Вес/шт. (без упаковки)	107,890 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Волокно	Стекловолокну, 50 / 125 мкм
Диаметр кабеля	10,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-30 °C ... 70 °C
Высота	5000 м

Данные о материале

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Технические данные

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	PE
Внешняя оболочка, цвет	черный
Волокно	Стекловолокно, 50 / 125 мкм

Электрические характеристики

Полюсов	2
---------	---

Параметры проводников

Тип кабеля	Стекловолокно
Условное обозначение кабеля	AT-VQH(BN)2Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200
Длина кабеля	На выбор (1,0 ... 1000,0 м)
Наружный диаметр кабеля	10,5 мм
Цвета жил	красный/зеленый
Внешняя оболочка, цвет	черный
Внешняя оболочка, материал	PE
Элемент для снятия растягивающего усилия, внешняя оболочка	неметал., арамидное волокно
Масса кабеля	97 кг/км
Радиус изгиба отдельного элемента	30 мм (кратковременный) 50 мм (постоянно)
Радиус изгиба общего кабеля	150 мм (кратковременный) 200 мм (постоянно)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.	1500 N / 500 N
Поперечная нагрузка, кратковременная	500 Н/см
Поперечная нагрузка, длительная	300 Н/см
Ударная прочность	1,5 Nm / 3 х
Тип прокладки	Для наружной прокладки
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2
Волокно	Стекловолокно, 50 / 125 мкм

Ослабление

850 nm	2,5 дБ/км
1300 nm	0,7 дБ/км

Стандарты и предписания

Ударная прочность	1,5 Nm / 3 х
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

