

## Усадочный кембрик - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL - 0801001

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, рулон, белый, без подписей, степень сжатия 2:1, средство для нанесения надписей: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, перфорированный, вид монтажа: надевание

### Преимущества для Вас

- ✓ Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
- ✓ Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
- ✓ Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
- ✓ Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
- ✓ Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
- ✓ При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 013749 |
| GTIN                   | 4055626013749                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 711,500 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Длина (b)      | 15 мм             |
| Ширина (a)     | 5 мм              |
| Диаметр кабеля | 1,5 мм ... 3,2 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C                                                                                                    |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

# Усадочный кембрик - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL - 0801001

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Цвет                                                        | белый                                             |
| Материал, базовый элемент                                   | Полиолефин                                        |
| Исполнение                                                  | Усадочный кембрик                                 |
| Составная часть                                             | без галогенов                                     |
| Материал                                                    | Полиолефины                                       |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                                |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                       |
| Надпись                                                     | без надписи                                       |
| Количество отдельных табличек                               | 4000                                              |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 4                                                 |
| Печатные свойства                                           | Термопечать                                       |
| Устройство                                                  | 5146477 THERMOMARK ROLL                           |
|                                                             | 5146723 THERMOMARK ROLL X1                        |
|                                                             | 5146231 THERMOMARK X1.2                           |
|                                                             | 5146147 THERMOMARK W2                             |
|                                                             | 0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300                 |
|                                                             | 0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600                 |
| Красящая лента                                              | 5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF             |
|                                                             | 0801358 THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU                |
|                                                             | 0801360 THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU                 |
|                                                             | 0803390 THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU                 |
|                                                             | 0804661 TM-RIBBON 110 WH 100                      |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                              |
| Результат                                                   | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06                |
| Процесс                                                     | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                              |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                         |
| Процесс                                                     | A                                                 |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                              |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07               |
| Результат                                                   | Испытание проведено                               |
| Тип монтажа, маркировка                                     | надевание                                         |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 34,9 %                                            |
| R22                                                         | HL 1 - HL 3                                       |
| R23                                                         | HL 1 - HL 3                                       |
| R24                                                         | HL 1 - HL 3                                       |

### Стандарты и предписания

## Усадочный кембрик - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL - 0801001

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                 |