

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 1000 мкм, среднее исполнение для прокладки в стационарных установках и машинах, товар на метры, без штекера

Преимущества для Вас

- ✓ Универсальный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
- ✓ Для применения в помещении
- ✓ Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
- ✓ Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу полиамида (PA)
- ✓ Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 m
GTIN	 4 017918 170851
GTIN	4017918170851
Вес/шт. (без упаковки)	32,550 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	PUR
Внешняя оболочка, цвет	красный
Волокно	Пол. волокно, 980/1000 мкм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Высота	5000 м

Электрические характеристики

Полюсов	2
---------	---

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Технические данные

Параметры проводников

Тип кабеля	Полимерное волокно
Условное обозначение кабеля	J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10
Длина кабеля	На выбор (0,4 ... 100,0 м)
Цвета жил	черный / оранжевый
Внешняя оболочка, цвет	красный
Внешняя оболочка, материал	PUR
Элемент для снятия растягивающего усилия, внешняя оболочка	неметал., арамидное волокно
Масса кабеля	33 кг/км
Радиус изгиба отдельного элемента	30 мм (кратковременный)
	30 мм (постоянно)
Радиус изгиба общего кабеля	30 мм (кратковременный)
	30 мм (постоянно)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.	600 N / 100 N
Поперечная нагрузка, кратковременная	200 Н/см
Поперечная нагрузка, длительная	20 Н/см
Ударная прочность	2 Nm / 10 x
Тип прокладки	Для помещений
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2
Волокно	Пол. волокно, 980/1000 мкм

Ослабление

660 nm	230 дБ/км
--------	-----------

Стандарты и предписания

Ударная прочность	2 Nm / 10 x
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>