

Уплотнение - HCS-T MEDIUM SEAL - 2203581

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Комплект уплотнений без отсека для батарей, состоящий из круглого шнура и колец



Коммерческие данные

| Упаковочная единица | 1 stk |
|------------------------|-----------------|
| GTIN | 4 055626 474113 |
| GTIN | 4055626474113 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3,500 GRM |

Технические данные

Характеристики товаров

| Тип | HCS-T MEDIUM SEAL |
|-------------|---------------------------------|
| Арт. № | 2203581 |
| Тип корпуса | Корпус для портативных приборов |

Спецификации материала

| LL - (DAL) | |
|---------------|----------------|
| I LIBET (RAL) | I белый/черный |
| ¬() | |

Испытания на ударную нагрузку

| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08 |
|---------------------------|---|
| Энергия удара | 0,7 Дж |
| Количество циклов падения | 5 |

Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01 |
|------------------------------------|--|
| Температура | 80 °C |
| Продолжительность испытания (часы) | 1 ч |
| Сила | 20 |

Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
|---------------------------|---|
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 30 c |

Данные по упаковке

| Количество в одной упаковке | 1 |
|-----------------------------|---|



Уплотнение - HCS-T MEDIUM SEAL - 2203581

Технические данные

Данные по упаковке

| Наименование, количество в одной упаковке Шт. |
|---|
|---|

Phoenix Contact 2019 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com