

## Пластиковая табличка - EMLP (20X7)R - 0819479

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пластиковая табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 x 7 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Самоклеящиеся маркеры EMLP ... идеально подходят для обозначения электрических компонентов, устройств и кнопок
- ✓ Маркеры эквивалентны гравированным табличкам. Они имеют высококачественный внешний вид.
- ✓ Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
- ✓ В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
- ✓ Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ... индивидуально по вашему выбору

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 159852 |
| GTIN                   | 4046356159852                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 118,200 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|            |       |
|------------|-------|
| Длина (b)  | 7 мм  |
| Ширина (a) | 20 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                    |
| Температура окружающей среды (при монтаже)      | 18 °C ... 40 °C                                                                                                      |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|      |       |
|------|-------|
| Цвет | белый |
|------|-------|

## Пластиковая табличка - EMLP (20X7)R - 0819479

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Составная часть                                             | не содержит силикона и галогенов                  |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                       | V0                                                |
| Материал                                                    | Полиэфир                                          |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                                |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                       |
| Количество отдельных табличек                               | 500                                               |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 4                                                 |
| Клей                                                        | Акрилат                                           |
| Печатные свойства                                           | Термопечать                                       |
| Устройство                                                  | 5146477 THERMOMARK ROLL                           |
|                                                             | 5146723 THERMOMARK ROLL X1                        |
|                                                             | 5146231 THERMOMARK X1.2                           |
|                                                             | 0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300                 |
|                                                             | 0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600                 |
| Красящая лента                                              | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110                     |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                              |
| Результат                                                   | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06                |
| Процесс                                                     | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                              |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                         |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                              |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 60068-2-11:2000-02                         |
| Результат                                                   | Испытание проведено                               |
| Толщина пленки                                              | 50 мкм                                            |
| Толщина клеевого слоя                                       | 20 мкм                                            |
| Тип монтажа, маркировка                                     | склеивание                                        |

#### Стандарты и предписания

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                          |