

## Вставная табличка - EMT (23X4)R YE - 0817374

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставная табличка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, размер маркировочного поля: 23 x 4 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
- ✓ Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
- ✓ Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
- ✓ В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
- ✓ Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 123457 |
| GTIN                   | 4046356123457                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 459,300 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Длина (b)      | 4 мм             |
| Ширина (a)     | 23 мм            |
| Диаметр кабеля | 1,5 мм ... 35 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C                             |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. |

#### Общие сведения

|      |        |
|------|--------|
| Цвет | желтый |
|------|--------|

## Вставная табличка - EMT (23X4)R YE - 0817374

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Составная часть                                                                                   | не содержит силикона и галогенов   |
| Материал                                                                                          | Полиэфир                           |
| Соответствие требованиям RoHS                                                                     | да                                 |
| Устойчивость к истиранию                                                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)        |
| Количество отдельных табличек                                                                     | 5000                               |
| Количество отдельных табличек в ряд                                                               | 4                                  |
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                        |
| Устройство                                                                                        | 5146477 THERMOMARK ROLL            |
|                                                                                                   | 5145274 THERMOMARK X1.1            |
|                                                                                                   | 5146231 THERMOMARK X1.2            |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02               |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                               |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN ISO 9227:2012-09            |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                               |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | DIN 50018:2013-05                  |
| Климатические классы                                                                              | АНТ 1,0 S                          |
| Циклы                                                                                             | 2                                  |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                |
| Толщина пленки                                                                                    | 175 мкм                            |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | вставить                           |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|