

Боковая стенка - UCS SW 237-H 9005 - 2203389

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 237 x 195 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 67 мм, материал: поликарбонат, цвет: черный, подобно RAL 9005



Преимущества для Вас

- ✓ Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
- ✓ Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
- ✓ Практичные возможности индивидуализации
- ✓ Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 427652
GTIN	4055626427652
Вес/шт. (без упаковки)	30,000 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Тип	UCS SW 237-H 9005
Арт. №	2203389

Размеры

Ширина [w]	208 мм
Высота [h]	59,5 мм
Глубина [d]	2 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	черный (9005)
Изоляционный материал	PC
CTI согласно МЭК 60112	2

Боковая стенка - UCS SW 237-H 9005 - 2203389

Технические данные

Спецификации материала

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PC

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Механическая прочность/испытательный барабан

Спецификации по испытанию	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Высота падения	50 см
Количество циклов падения	50

Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура	125 °C
Продолжительность испытания (часы)	1 ч
Сила	20 N

Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура	850 °C
Время воздействия	30 с

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам

Результат	Испытание проведено
Спецификации по испытанию	VW PV 3.10.7:2005-02

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	1
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----