

Гравировочный материал - GPE 45X14 SR/R CUS - 0824427

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 45 x 14 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Простое нанесение надписи плоттером CMS-P1
- ✓ Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
- ✓ Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
- ✓ Промежуточный слой
- ✓ Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
- ✓ Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 352970
GTIN	4046356352970
Вес/шт. (без упаковки)	21,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	14 мм
Ширина (a)	45 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 85 °C
Рекомендуемые условия хранения	20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.

Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

Гравировочный материал - GPE 45X14 SR/R CUS - 0824427

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	TRANSPLY-ABS
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	26
Количество отдельных табличек в ряд	2
Клей	Акрилат
Печатные свойства	Гравировка
	Плоттер
Устройство	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Толщина клеевого слоя	50 мкм
Тип монтажа, маркировка	склеивание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------